



POKYNY K ÚDRŽBĚ

BAREVNÝCH, OCHRANNÝCH A OKENNÍCH FÓLIÍ

1. Obecná doporučení

- Po aplikaci fólie **nemyjte vozidlo minimálně 14 dní**. V této době ještě probíhá proces přilnutí lepidla a vypařování zbytkové vlhkosti.
- Na povrchu se mohou objevit **drobné bublinky nebo mléčný nádech** – jde o běžný jev, který **v řádu týdnů sám zmizí**. Nikdy je nepropichujte ani se je nesnažte odstranit.
- Fólii **nevystavujte extrémnímu teplu nebo mrazu** bezprostředně po instalaci (např. ruční mytí horkou vodou, vysokotlaké myčky, rozmrazování).
- Pokud si všimnete závady, **okamžitě kontaktujte Lepší Káru**. Opravu se nesnažte provádět sami.

2. Mytí a běžná údržba

- Po uplynutí prvních 14 dnů je možné vůz běžně mýt.
- Doporučujeme **ruční mytí** s měkkou houbou nebo mikrovláknem.
- **Tlakovou myčku (vapku)** používejte **s rozumem** – pistoli držte **alespoň 30 cm od povrchu**, tlak max. 80 bar, nikdy nemiřte pod ostrým úhlem na hrany fólie.
- Nikdy **nemyjte fólii, když je horká od slunce** nebo motoru – hrozí narušení povrchu.
- Při mytí **nepoužívejte ředidla, rozpouštědla, brusné pasty, vosky s barvivy ani agresivní čističe** určené na lak.

- Pro oživení a ochranu povrchu používejte pouze **přípravky určené pro fólie** (např. pH neutrální šampony, detailery na wrapy nebo PPF keramické ochrany).
 - **Chromové, matné a strukturované fólie** vyžadují šetrný přístup – nikdy je neleštěte ručně ani strojově.
-

3. Specifika podle typu fólie

Barevné wrap fólie

- Prvních několik dní po aplikaci nechte fólii „pracovat“ – lepidlo a materiál se stabilizují.
- Po několika měsících může dojít k **mírné změně odstínu nebo úbytku pigmentů**, což je běžné chování fólie.
- Životnost barevné fólie je **3–5 let**, podle vystavení slunci, mytí a údržby.
- Doporučené ošetření: **každé 2 měsíce** aplikovat přípravek na ochranu fólie (např. spray sealant, anebo použít roční keramickou ochranu určenou pro wrappingové fólie - chrání proti UV a odvádí nečistoty při mytí).
- Fólii **nevoskujte** vosky pro lak – mohou zanechat skvrny, které nelze z fólie dostat pryč.
- Pro dosažení maximální životnosti vůz **neparkovat dlouhodobě na přímém slunci** a pokud možno **garážovat**.
- Odstranění doporučujeme **nejpozději do 5 let od aplikace**, aby šlo lepidlo odstranit bez zbytků.

Ochranné (PPF) fólie

- Po instalaci se může několik dní až týdnů objevovat **vlhkost, lehký mléčný nádech nebo bublinky** – ty **samovolně zmizí**, jakmile voda vyschne.
- V zimním období je třeba vozidlo **nechat schnout v suchu a teple a hlavně déle než v létě**, aby voda nezmrzla pod fólií a vše vyschlo.
- Mytí je možné po 14 dnech, ale **nedoporučuje se voskování**, pouze PPF keramické ochrany
- **Nepoužívejte silikony, vosky ani leštidla**, která mohou ucpat samoopravnou vrstvu fólie.

- Životnost kvalitní PPF fólie je **až 12 let**, při správné údržbě a garážování.
- V případě poškození lze fólii **lokálně opravit nebo vyměnit celý díl**.
- Samoopravná vrstva se aktivuje teplem (např. slunce, horkovzdušná pistole, fén, ...), drobné škrábance tak často samy zmizí.

Okenní fólie (tónování)

- Po instalaci **nestahujte okna min. 48 hodin, ideálně 3 dny**.
- Mytí oken doporučujeme až po 5 dnech, pouze **jemnými prostředky na sklo bez alkoholu a amoniaku**.
- Používejte **měkké hadříky nebo gumové stěrky**, nikdy drátěnky nebo abrazivní houby.
- Nepoužívejte **ředidla, rozpouštědla ani čističe s amoniakem** – mohou způsobit ztrátu odstínu nebo praskliny
- Nezapínejte výhřev zadního okna po dobu 48 hodin.
- Při běžném mytí stačí voda se šamponem a měkká stěrka.

4. Opravy a životnost

- V případě poškození fólie (např. od kamínku, škrábance) je možné provést **lokální opravu záplatou nebo výměnu celé části**.
- Nepokoušejte se fólii odřezávat, nahřívát ani stahovat sami – hrozí poškození laku.
- Životnost fólie závisí na **podmínkách používání, garážování a péči**.
 - Barevné fólie: 5–7 let
 - Strukturované (karbon, broušený kov): 2–3 roky
 - Chromové: 1–2 roky
 - Ochranné PPF: 7–12 let
 - Okenní fólie: 5–8 let

- Ztráta lesku, drobné mikroškrábance nebo zmatnění nejsou považovány za vadu, ale za běžné opotřebení.
-

5. Doporučené chování a záruka

- Pravidelně kontrolujte stav fólie a **neprodleně hlase případné problémy**.
- Na fólie se **nevztahuje záruka výrobce na barevnou stálost** – ta závisí na způsobu používání a podmínkách prostředí.
- Lepší Kára poskytuje záruku **na kvalitu instalace**, nikoli na změnu odstínu nebo poškození způsobené nesprávnou údržbou.
- Při neodborném zacházení (např. leštění, mytí agresivní chemií, vysoký tlak, kartáčová myčka) může být záruka zneplatněna.

Doporučujeme:

Ošetřovat fólii **minimálně jednou za 2 měsíce** vhodnou autokosmetikou, vyhýbat se kartáčovým myčkám a vždy před mytím upozornit obsluhu, že vozidlo je polepené fólií.

Lepší Kára

Profesionální aplikace wrapů a PPF fólií

☎ +420 737 570 263 ✉ info@lepsikara.cz 🌐 www.lepsikara.cz